

Portland Cement
Concrete
Transportation

Shaping the future

with **technology** you can rely on
and **Quality** you can trust





بیانیه های چشم انداز و ماموریت
ما زیربنای امنی برای مردم، صاحبان سرمایه و فعالان در صنعت کشور، با ارائه محصولات با
کیفیت سیمانی در راستای کسب رضایت متوازن کلیه ذینفعان فراهم می آوریم...

تا که اولین برندی باشیم که در صنعت سیمان به ذهن ها می آییم



HISTORY Isfahan Cement

تاریخچه

شرکت سهامی سیمان اصفهان از نخستین واحدهای تولید سیمان کشور بوده و در جنوب غربی اصفهان در سال ۱۳۳۴ با ظرفیت ۲۰۰ تن در روز توسط واقفین خیر مرحومین علی و حسین همدانیان ایجاد گردیده و ظرفیت کنونی پس از چندین مرحله اجرای طرح های توسعه، به ۳۲۰۰ تن در روز افزایش یافته است. سرمایه اولیه شرکت ۱۰۶ میلیون ریال بوده که تا سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است. بیشتر سهام این شرکت متعلق به موسسه خیریه همدانیان می باشد.

هلدینگ خیریه همدانیان به منظور تحقق استراتژی های یکپارچگی افقی، عمودی و مورب سیمان اصفهان، مدیریت شرکت های توسعه ساختمان و بتن همدانیان و شرکت حمل و نقل همدانیان را به سیمان اصفهان واگذار نمود تا این شرکت بتواند با در اختیار داشتن صنایع بالا دستی و پایین دستی، ارزش افزوده و ارزش آفرینی هرچه بیشتری را برای مشتریان خود فراهم آورد. این رویکرد سبب گردید تا ضمن تحقق استراتژی عدم خام فروشی ترکیب سه شرکت سیمان، حمل و نقل و بتن به یک مزیت رقابتی منحصر بفرد تبدیل گردد. از سوی دیگر نزدیکی به بازار مصرف بزرگی همچون استان اصفهان مزیت رقابتی بزرگ دیگری برای این شرکت ایجاد می نماید که منجر به کاهش هزینه های حمل و به تبع آن کاهش قیمت تمام شده برای مشتریان می گردد. یکی از شایستگی های محوری این شرکت تعدد تجهیزات و خطوط تولید بوده که امکان تنوع تولیدات را میسر می سازد؛ بطوریکه این شرکت هم اکنون تنها تولید کننده همزمان ۸ نوع سیمان در کشور می باشد.



شرکت سهامی سیمان اصفهان مفتخر است که با تولید انواع سیمان در طول بیش از ۶۰ سال فعالیت خود سیمان مورد نیاز تعداد زیادی از پروژه های مهم و زیر بنایی کشور را فراهم نموده و با نگرشی جامع به نقش موثر کیفیت، رویکردهای شایسته ای همچون استقرار مدل جایزه ملی کیفیت، مهندسی مجدد فرایندها، مهندسی فروش و ... را اتخاذ نموده است و مضامین کیفیت، رضایت مشتریان و حرکت به سمت تعالی سازمانی بعنوان فرهنگ و زیر بنا در سیمان اصفهان نهادینه شده است. همچنین موضوع محیط زیست علاوه بر مسوولیت اجتماعی به مثابه یک نگرش اعتقادی برای رهبری سازمان و موسسه خیریه تلقی شده و لذا با اجرای طرح های جامع زیست محیطی، به تولید سبز همواره پایبند بوده و خواهد بود.

ACHIEVEMENTS & Products

محصولات

- سیمان تیپ یک (کلاس ۴۲۵-۱)
- سیمان تیپ یک (کلاس ۳۲۵-۱)
- سیمان تیپ ۲ (ضد سولفات متوسط)
- سیمان تیپ ۵ (ضد سولفات)
- سیمان تیپ ۳ (زودگیر)
- سیمان پرتلند پوزولانی
- سیمان پرتلند پوزولانی ویژه
- سیمان پرتلند سرباره ای
- سیمان سرباره ای ضد سولفات
- سیمان کم قلیا

دستاوردها

- اخذ گواهینامه اشتهاار جایزه ملی کیفیت
- واحد نمونه استاندارد و کیفیت کشور از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور
- واحد نمونه تحقیق و توسعه کشوری
- واحد منتخب صنایع سبز کشور
- تقدیر نامه دو ستاره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایران EFQM
- اخذ گواهینامه های ISO9001:2015, ISO14001:2004
- OHSAS18001:2007, ISO/IEC 17025:2005
- اخذ گواهینامه انطباق اروپایی CE

سیمان پرتلند نوع ۳۲۵-۱

این نوع سیمان در کار های بتنی و بنایی به صورت عمومی در جاهایی که محدودیت خاصی برای مصرف آن نباشد مورد استفاده قرار می گیرد. سیمان پرتلند نوع یک ، معمول ترین سیمان است که امروزه در مقیاس وسیعی (در ستون ها، سقف ها، دال های بتن مسلح، بدنه سیلو ها، سازه های بتنی و ...) در جهان مصرف می شود. کسب مقاومت این نوع سیمان برای کلیه کارهای بتنی به اندازه کافی سریع است. سیمان ۱-۳۲۵ تولیدی شرکت سیمان اصفهان ، علاوه بر مزایای فوق ، از نظر مقاومت در برابر املاح سولفاته و در محیط های خورنده ، مقاومت خوب و قابل قبولی را نیز نشان می دهد.

Compared to other types of cement, type 1 cement has the most common use in the world. This type is used in masonry structures with general function where there are no specific limitations for its use. Due to its higher compressive strength, Portland cement type 1 (class 325) is utilized in large scale for various purposes such as reinforced structures and constructions that are expected to have excellent strength against high mechanical loads.

الِسمنت البورتلندی نوع ۳۲۵-۱

يستعمل هذا النوع من الإسمنت في الأعمال الخرسانية والإنشائية بشكل عام في المناطق التي لا توجد فيها قيود و شروط على استعمال هذا الإسمنت. إن الإسمنت البورتلندی النوع الأول هو أبسط نوع من الإسمنت يتم استعماله في المنشآت البيتونية بشكل كبير. إن اكتساب هذا الإسمنت للمقاومة يتم بشكل سريع و مناسب لجميع الأعمال الإنشائية البيتونية. إن الإسمنت البورتلندی ۳۲۵-۱ الذي يتم إنتاجه من قبل شركة إسمنت أصفهان ، بالإضافة إلى الميزات المذكورة ، يمتلك مقاومة جيدة و مناسبة مقابل الأملاح الكبريتية و في الأوساط المسببة للتآكل .

و يعرف 12 BS 32.5:OPC grade أو 1-197:CEM I EN أو 389:ISIRI أو in ASTM C150 325-type I

TYPE 1 (CLASS 325) Portland Cement

	FINENESS	SETTING TIME		COMPRESSIVE STRENGTH Kg/cm2			SOUNDNESS
		INIT (Min)	FINAL (Min)	3 DAYS	7 DAYS	28 DAYS	
1-325	Blaine Cm2/gr						Auto Clave %
Isfahan cement	3300	135	195	231	329	447	0.11
	±	±	±	±	±	±	±
	142	9	11	29	41	52	0.11
ISIRI 389	استاندارد ملی ایران	>45	<360	> 120	> 200	> 325& <525	< 0.8

1-325	Insol.	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	Na2O	K2O
Isfahan cement	0.79	21.86	5.47	3.40	61.01	2.33	2.34	0.27	0.58
	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	0.62	0.64	0.25	0.29	0.81	0.31	0.33	0.03	0.04
ISIRI 389	استاندارد ملی ایران	<0.75				<5	<3		

سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱

این نوع سیمان در کارهای بتنی و بنایی به صورت عمومی در جاهایی که محدودیت خاصی برای مصرف آن نباشد مورد استفاده قرار می گیرد. سیمان پرتلند نوع یک، معمول ترین سیمان است که امروزه در مقیاس وسیعی (در ستون ها، دال های بتن مسلح، بدنه سیلوها، سازه های بتنی و...) در جهان مصرف می شود. کسب مقامت این نوع سیمان برای کلیه کارهای بتنی به اندازه کافی سریع است.

Compared to other types of cement, type 1 cement has the most common use in the world. This type is used in masonry structures with general function where there are no specific limitations for its use. Due to its higher compressive strength, Portland cement type 1 (class 425) is utilized in large scale for various purposes such as buildings, columns ceilings, slabs, silos, reinforced structures and other constructions that are expected to have excellent strength against high mechanical loads.

الإسمنت البورتلندی نوع ۴۲۵-۱

إنّ هذا النوع من الاسمنت المسمى بالاسمنت البرتلندی العادی (ordinary Portland cement) و يستخدم في بناء الخرسانات المسلحة في الأماكن التي ليس لها املاح كبريتيه (كبريتات) مثل البناء الأسس الكونكريتية ، السكك الحديدية ، السالوات و الجسور و الطرق و يعرف in ASTM C150 425-type I أو ISIRI: 389 أو 1-197:CEM I أو 12 BS 42.5:OPC grade

TYPE 1 (CLASS 425)
Portland Cement

	FINENESS	SETTING TIME		COMPRESSIVE STRENGTH Kg/cm2		SOUNDNESS
		INIT (Min)	FINAL (Min)	3 DAYS	28 DAYS	
1-425	Blaine Cm2/gr					Auto Clave %
Isfahan cement	3220	114	170	251	509	0
	±	±	±	±	±	±
	70	25	16	33	20	2
ISIRI 389 استاندارد ملی ایران	>2800	>45	<360	> 100	> 425& <625	< 0.8

1-425	IR	SiO2		Fe2O3			SO3	Loss	C3A
Isfahan cement	0.53	20.34	4.75	3.92	63.64	2.02	2.28	1.60	5.96
	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	0.22	0.25	0.21	0.12	0.27	0.10	0.22	0.24	0.59
ISIRI 389 استاندارد ملی ایران	<0.75					<5		<3	

سیمان پرتلند نوع ۲

این نوع سیمان فاز C3A > 8 دارد و در مواردی که مقابل تاثیر ضعیف سولفات ها به احتیاط نیاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع سیمان در زمان گیرش ، حرارت کمتری تولید میکند. کاربرد این سیمان در سازه های حجیم و مناطق ساحلی، استخرها، لوله های بتنی انتقال آب، فونداسیون ها، مخازن آب و مقاومت آن در برابر تهاجم مواد شیمیایی بخصوص در آب دریا بیشتر از سیمان معمولی می باشد. در مواقعی که مقاومت بتن در مقابل سولفات ها و حفاظت میلگرد بتن آرمه در مقابل حمله نمک های کلر بطور همزمان مطرح باشد، استفاده از این نوع سیمان می تواند موثر باشد.

Due to low C3A content, medium hydration heat generation and medium sulphate resistance, Portland cement type 2 (C3A < %8) can be used in hot environments and also salty waters where concrete structure is facing attack of neighboring sulphurous areas. In addition, in times when concrete protection against sulphates and protection of steel rods inside armed concrete against chloride salts is simultaneously desired, this type is a proper choice. Finally Portland cement type 2 can be used in mass concrete structures especially coastal areas and hot zones, pools, water conveyor pipes, foundations and water containers.

الأسمنت البورتلندی النوع الثاني

إنّ هذا النوع من الإسمنت يستخدم في البناء الخرسانات التي تتعرض للتأثيرات السلبية الغير الحاده من الاملاح الكبريتيه (كبريتات) و يستغرق ازمه أطول و الحراره الناتجه أقل اثناء التصلب كقياس لإسمنت العادى ، و يستخدم في الخرسانات المسلحه و الأبنيه الضخمه في المناطق الحاره و المرطوبه.

و يعرف type II: ASTM C150 أو ISIRI: 389 أو CEM I EN: 1_197 أو BS: 12

TYPE 2 Portland Cement

	FINENESS	SETTING TIME		COMPRESSIVE STRENGTH Kg/cm2			SOUNDNESS
Type 2	Blaine Cm2/gr	INIT (Min)	FINAL (Min)	3 DAYS	7 DAYS	28 DAYS	Auto Clave %
Isfahan cement	3220	114	170	302	401	503	0.27
	± 72	± 25	± 16	± 31	± 20	± 20	± 1.75
ISIRI 389	>2800	>45	<360	> 100	> 175	> 315	< 0.8

Type 2	IR	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	Loss	C3A
Isfahan cement	0.53	20.34	4.75	3.92	63.64	2.02	2.28	1.60	5.96
	± 0.22	± 0.25	± 0.21	± 0.12	± 0.27	± 0.10	± 0.22	± 0.24	± 0.59
ISIRI 389	<0.75	>20	<6	<6		<5	<3	<3	<8

سیمان پرتلند نوع ۵

فاز C3A>5 این نوع سیمان ، از سیمان نوع ۲ نیز کمتر است ، بنابراین در ساخت بتن و ملات هایی به کار می رود که به شدت در معرض تاثیر سولفات ها قرار می گیرند. کاربرد این سیمان در لوله های انتقال آب و فاضلاب، کانال های زه کشی، مخازن آب ، سازه های در مجاورت محیط های گچی و سولفاتی و دیواره های حائل بین محیط های خاکی – گچی می باشد.

C3A content in Portland cement type 5 is even less than that of type 2, and therefor it has high sulphate resistance and low hydration heat. Type 5 cement is used for structures built in extremely sulphurous environments. This type of cement is therefor used in the construction of sewerage piping systems, drainage channels, water containers and retaining walls in contact with sulphurous soil and water containing sulphates.

الأسمنت البورتلندی النوع الخامس (المقاوم)

ان هذا الإسمنت يستخدم في بناء الخرسانات التي تتعرض للتأثيرات السلبية الحادة من الاملاح الكبريتيه (كبريات) و يستخدم في البناء الأسس الكونكريته المجاوره لالمياه الجوفيه التي تتواجد فيها النسب العاليه من الاملاح الكبريتيه.

و يعرف type V: ASTM C150 أو 4027 SRC BS أو ISIRI: 389 أو 1-197:CEM I EN

TYPE 5 Portland Cement

	FINENESS	SETTING TIME		COMPRESSIVE STRENGTH Kg/cm2			SOUNDNESS
		INIT (Min)	FINAL (Min)	3 DAYS	7 DAYS	28 DAYS	Auto Clave %
Type 5	Blaine Cm2/gr						
Isfahan cement	3178	149	204	235	340	471	0.14
	±	±	±	±	±	±	±
	71	16	18	29	28	29	0.04
ISIRI 389	>2800	>45	<360	> 85	> 150	> 270	< 0.8

Type 5	Insol.	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	Loss	total alkali
Isfahan cement	0.40	20.86	4.31	5.48	63.42	1.60	1.88	0.58	1.29
	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	0.22	0.18	0.16	0.16	0.45	0.12	0.18	0.05	0.21
ISIRI 389	<0.75					<5	<2.3	<3	

سیمان پرتلند پوزولانی

این سیمان با ترکیب و پودرسازی همزمان کلینکر، پوزولان و گچ در آسیاب های سیمان تولید می شود و ضمن دارا بودن خواص کلینکر، به دلیل مصرف پوزولان، کاربردهای گسترده ای را شامل می گردد. بر همین اساس، این نوع سیمان دارای مقاومت بیشتری در برابر محیط های حاوی یون سولفات و به خصوص محیط های سولفات ه توأم با کلر کاربرد پیدا می کند و نیز به علت گیرش کند و حرارت هیدراتاسیون پایین، در محیط های گرم مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این نوع سیمان در سازه های اسکله ها و بنادر، لوله های آب و فاضلاب ، سازه های حجیم مانند بدنه سدها، ساخت مخازن آب و فاضلاب و نگهداری مواد شیمیایی، بتن ریزی در دمای زیاد و همچنین مناطق گرم می باشد.

This type of cement is generated from milling pozzolan and clinker simultaneously; therefore it has vast applications due to its clinker and pozzolan properties. Pozzolanic Portland cement has shown good resistance in environments rich in Sulphur ions and sulphates especially accompanied by chloride ions. This cement needs more time for setting and because of that, the heat of hydration generated is low compared to other types; therefore it is suitable for hot climates and it gets high strength in long term. Finally, Pozzolanic Portland cement is resistant to abrasion and dissolution.

الأسمنت البورتلندی بوزولانی

ان هذا النوع من الإسمنت يُنتج من خلال عمليات الخلط الكلینکر البرتلندی العادی مع كمیات من البوزولان و حسب المواصفات العلمیه داخل مطاحن الاسمنت. و یمتاز بالمقاومه المکانیکیه العالیه التي یكتسبها بالمده الطویلہ كقیاس لبقیه انواع الإسمنت و یمتلك ایضاً خواص کیمیائیة تشابه الإسمنت النوع الثانی كمقاوم للاملاح الکبریة الغیر الحاده (کبریتات) و یستخدم فی بناء السدود و الموانی و كذلك الأبنیه فی المناطق الساحلیه و المرطوبه.

و يعرف ب CEM I EN: 1-197 أو ISIRI: 3432(PPC)Portland Pozzolan cement

POZZOLANIC Portland Cement

	FINENESS	SETTING TIME		COMPRESSIVE STRENGTH Kg/cm2			SOUNDNESS
Pozzolan	Blaine Cm2/gr	INIT (Min)	FINAL (Min)	3 DAYS	7 DAYS	28 DAYS	Auto Clave %
Isfahan cement	3617 ± 274	139 ± 15	181 ± 22	183 ± 16	256 ± 17	361 ± 21	0.02 ± 0.12
ISIRI 3432	>3000	>60	<420	> 100	> 175	> 300	>-0.2 & < 0.8

Pozzolan	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	Cl	Loss
Isfahan cement	19.49 ± 0.62	4.84 ± 0.38	3.00 ± 0.23	52.65 ± 1.30	2.23 ± 0.27	2.37 ± 0.13	0.01 ± -	3.02 ± 0.23
ISIRI 3432					<6	<4	<0.1	<5

سیمان پرتلند سرباره ای

این سیمان متشکل از کلینکر و گچ به همراه سرباره کوره بلند ذوب آهن است سرباره موجود در این سیمان فعال بود و با تأخیر واکنش داده و محصولات شبیه واکنش سیمان تولید می کند بنابراین این سیمان با تأخیر به مقاومت می رسد ولی پایداری و دوام دراز مدت بهتری دارد وجود سرباره باعث کاهش نفوذ مواد تخریب کننده بتن در محیطهای آلوده مثل شوره زار (کلردار) و زمینهای دارای گچ(سولفاته) یا در مجاورت آبهای که املاح دارند مثل آب شور می گردد بنابراین دوام بهتری دارد.

This type of cement consists of clinker and gypsum accompanied by blast furnace slag. The slag in this cement is active and with delayed reaction, generates products similar to the cement reaction; therefore this type of cement will achieve its necessary resistance with delay but with better long-term durability. Inclusion of slag can reduce the penetration of concrete-damaging material in environments such as high chloride or sulphurous grounds or adjacent to salty waters, and this also adds to the resistance and durability of concrete.

الأسمنت البورتلندی الخبث

هذا الإسمنت مكون من الكلنكر و الجبس و خبث أفران صهر الحديد الطويلة ، إن الخبث الموجود في هذا الإسمنت ، فعال و بطيء التفاعل و ينتج منتجات مشابهة لتفاعل الإسمنت . و بالتالي إن هذا الإسمنت يصل إلى مستوى المقاومة المطلوبة ببطيء و لكنه يتمتع باستقرار و استمرارية طويلة الأمد، إن وجود الخبث يسبب قلة نفوذية المواد المخربة للبيتون في الأوساط الملوثة مثل المستنقعات الملحية (الحاوية على الكلور) و الأراضي المحتوية على الجبس (الكبريتية) أو بجوار المياه المحتوية على الأملاح مثل الماء المالح ، و بالتالي تمتلك مدة بقاء

SLAG Portland Cement

	FINENESS	SETTING TIME		COMPRESSIVE STRENGTH Kg/cm2			SOUNDNESS
slag portland cement	Blaine Cm2/gr	INIT (Min)	FINAL (Min)	3 DAYS	7 DAYS	28 DAYS	Auto Clave %
Isfahan cement	3722 ± 53	134 ± 7	183 ± 14	225 ± 15	331 ± 8	453 ± 3	0.06 ± 0.04
ISIRI 3517	استاندارد ملی ایران	>45	<420	> 120	> 200	> 320	>-0.2 & < 0.8

slag portland cement	IR	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	Loss
Isfahan cement	0.68 ± 0.12	22.63 ± 0.41	5.73 ± 0.13	3.28 ± 0.07	59.70 ± 0.29	2.92 ± 0.33	2.45 ± 0.20	1.87 ± 0.23
ISIRI 3517	استاندارد ملی ایران	<1					<3	<3



COMPANY At a Glance

معرفی شرکت حمل و نقل همدانیان

شرکت حمل و نقل همدانیان در سال ۱۳۷۰ با سرمایه موسسه خیریه علی و حسین همدانیان و با همکاری شرکت سیمان اصفهان با هدف حمل مواد اولیه و محصولات تولیدی این شرکت و همچنین مشارکت در حمل محصولات و مواد اولیه مورد نیاز سایر شرکت های وابسته به آن مؤسسه تأسیس شد. سرمایه اولیه این شرکت مبلغ ۱۰ میلیون ریال و در حال حاضر ۷۰ میلیارد ریال می باشد. این شرکت با بیش از دو دهه تجربه و با دارا بودن مجهز ترین ناوگان ملکی و غیر ملکی جهت حمل تخصصی سیمان و بتن و همچنین حمل سایر کالاها و با بهره گیری از سیستم های مکانیزه برنامه ریزی تخصیص و حمل بار، نوبت دهی، ردیابی (GPS) و دارا بودن مجوز فعالیت کشوری و توانایی صدور بارنامه، علاوه بر دفتر مرکزی در پایانه های امیرکبیر، اشترجان و ... نیز، حمل سریع، ایمن و اقتصادی بار را به اقصى نقاط کشور میسّر می سازد. حمل بیش از ۱ میلیون تن کالا در سال موید توانایی ها و مزیت های منحصر بفرد این شرکت می باشد شایان ذکر است این شرکت با دارا بودن کامیون های میکسر ملکی امکان حمل بتن جهت بتن ریزی های حجیم در پروژه های عمرانی و ساختمانی در کوتاه ترین زمان ممکن را دارا می باشد.

بیانیه ماموریت

شرکت حمل و نقل همدانیان فعال در ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای با اولویت مواد معدنی، فولادی و صنایع مرتبط می باشد. این شرکت با استفاده از توان عملیاتی، تجربه، دانش و مشارکت با حفظ منافع ذی نفعان در توسعه حمل و نقل کشور سهیم می باشد.

چشم انداز

در دسترس قرار دادن تقاضای مشتری با ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای در کلاس جهانی

توانمندی ها و خدمات

حمل بار به کلیه مرزهای مشترک با کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان و همچنین بنادر جنوبی و شمالی کشور
انواع ماشین آلات سنگین و فوق سنگین کوه بُری، معدن و راهسازی از جمله بلدوزر، لودر، دریل واگن، بیل مکانیکی، جرثقیل و انواع ماشین آلات سبک و ...
در اختیار داشتن ۷۰ دستگاه کامیون ملکی و ۲۰۰ دستگاه کامیون تحت پوشش شامل بونکر، کفی، تریلی، کمپرسی، کمپرسی شش چرخ، کمپرسی ده چرخ، میکسر و ...
اکتشاف، بهره برداری و انتقال مواد معدنی به خطوط تولید سیمان با استفاده از به روز ترین تجهیزات و پرسنل مجرب
توانایی حمل انواع بار و کالا بصورت فله، کیسه، شمش و ...



شرکت حمل و نقل همدانیان



COMPANY At a Glance

معرفی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان

شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان در سال ۱۳۶۱ در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار واقع در ۱۲ کیلومتری جاده اصفهان - تهران احداث و با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به نیت خیر مرحومین علی و حسین همدانیان تاسیس گردید و در سال ۱۳۹۵ سرمایه آن به مبلغ سی میلیارد ریال افزایش یافته است. با نوسازی ناوگان حمل و پمپ بتن (کاهش ۵۰ درصدی عمر ناوگان) و تاسیس واحد شماره ۲ در جوار شرکت سیمان اصفهان ظرفیت تولید بتن آماده و دیگر محصولات خود را به میزان ۲۰۰ درصد افزایش داده است. یکی از ویژگی های منحصر بفرد این شرکت تمام اتوماتیک بودن خط تولید جدول زن و بلوک زن و تولید بتن بمنظور استفاده در رویه های راه، بتن رنگی و... می باشد. این شرکت بمنظور افزایش رضایتمندی مشتریان و تبدیل صدای مشتری به ویژگی های فنی محصول از سامانه های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، سنجش رضایت مشتری (CSM) و همچنین سیستم مدیریت کیفیت ISO 2015-9001 بهره می گیرد. این شرکت بعنوان صنعت پائین دستی سیمان یکی از بازوان شرکت سیمان اصفهان در زنجیره ارزش برای مشتری می باشد.

بیانیه ماموریت

تأمین کننده بنیان مستحکم سازه ها و پروژه های عمرانی فراتر از انتظارات مشتریان

چشم انداز

کیفیت در خدمت، مطلوبیت در قیمت، شهرت در صنعت

شرکت سهامی سیمان اصفهان مفتخر است که با تولید انواع سیمان در طول بیش از ۶۰ سال فعالیت خود سیمان مورد نیاز تعداد زیادی از پروژه های مهم و زیر بنائی کشور را فراهم نموده و با نگرشی جامع به نقش موثر کیفیت، رویکردهای شایسته ای همچون استقرار مدل جایزه ملی کیفیت، مهندسی مجدد فرایندها، مهندسی فروش و ... را اتخاذ نموده است و مضامین کیفیت، رضایت مشتریان و حرکت به سمت تعالی سازمانی بعنوان فرهنگ و زیر بنا در سیمان اصفهان نهادینه شده است. همچنین موضوع محیط زیست علاوه بر مسولیت اجتماعی به مثابه یک نگرش اعتقادی برای رهبری سازمان و موسسه خیریه تلقی شده و لذا با اجرای طرح های جامع زیست محیطی، به تولید سبز همواره پایبند بوده و خواهد بود.



**شرکت توسعه
ساختمان و بتن
همدانیان**

Hamedanian

Development & Concrete
Buildings Company

همدانیان

ABILITIES & Products

محصولات و خدمات

- انواع بتن آماده با رده های مقاومتی مختلف تا C40
- بتن غلطکی
- دیوار پیش ساخته
- نیوجرسی سه متری، انواع کف فرش، قطعات پیش ساخته بتونی
- جداول خیابانی، پرسی و باغچه ای
- مبلمان شهری
- طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی، راه سازی و ...
- انواع بلوک سقفی و دیواری
- تیرچه



Hamedanian

Development & Concrete
Buildings Company



MANUFACTURING Equipments

تجهیزات تولیدی

- هفت دستگاه بچینگ پلانت
- دو دستگاه لیفتراک
- چهار دستگاه دامپر تخلیه بلند
- دو دستگاه لودر
- دستگاه جدول زن اتوماتیک
- دستگاه تولید کف فرشهای بتونی
- پنج دستگاه دستگاه تولید بلوک زن اتوماتیک
- دستگاه تولید جدول زن دستی
- کفی تریلی ۱۲ متری
- پنج دستگاه پمپ تلسکوپی به ترتیب با دکل های ۱۴ و ۲۸ و ۳۴ و ۳۹ و ۵۲ متری
- سه دستگاه کمپرسی حمل مصالح
- سی دستگاه میکسر



Your can always
Count on us



شرکت توسعه
ساختمان و بتن
همدانیان



Hamedanian

Development & Concrete Buildings Company

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان نظر غربی، مقابل سازمان
تامین اجتماعی شعبه ۵
کد پستی ۸۱۷۵۶۵۸۵۹۱
تلفن: ۳۶۲۸۰۶۴۰ و ۳۶۲۷۷۷۱۴ (۰۳۱)
۳۶۲۸۰۶۵۰ (۰۳۱)
نمابر: ۳۶۲۷۷۷۲۴ (۰۳۱)

واحد شماره ۱
کیلومتر ۱۲ جاده اصفهان تهران، نبش جاده حاجی آباد
کد پستی ۸۳۳۵۱۴۶۸۷۱
تلفن: ۳۳۸۰۴۶۲۳ - ۲۵ و ۳۳۸۰۲۵۹۳ (۰۳۱)
نمابر: ۳۳۸۰۷۳۳۸ (۰۳۱)

واحد شماره ۲
اصفهان، اتوبان ذوب آهن، شهر ابریشم، جنب شرکت
سیمان اصفهان

Isfahan

Cement Company

کارخانه: اصفهان، اتوبان ذوب آهن، شهر ابریشم
صندوق پستی ۱۵۶ - ۸۱۷۸۵
کد پستی ۸۱۷۸۹۷۹۸۷۴
تلفن: ۷۰۰ - ۵۰۰ - ۲۰۰ - ۳۷۸۸۵۱۰۰ (۰۳۱) تلفن:
۳۸۲۴ (۰۳۱)
دورنگار: ۳۷۸۸۵۴۵۴ (۰۳۱)

دفتر اصفهان: اصفهان، خیابان نظر غربی، کوچه شماره
۳۳ ساختمان ۱۲۳
کد پستی ۸۱۷۵۶۵۸۵۹۴
تلفن: ۳۶۲۷۷۷۲۱ (۰۳۱) و ۳۶۲۷۷۷۰۱ (۰۳۱)
دفتر تهران: تهران، شهرک غرب، خیابان خوارزم، خیابان
هفدهم، کوی دوم شرقی، پلاک ۱۷
کد پستی ۱۴۶۷۸۹۵۱۸۴
تلفن: ۸۸۵۷۱۸۶۲ - ۸۸۳۶۷۸۶۳
نمابر: ۸۸۸۳۸۸۹۸

www.isfahancement.com

Hamedanian

Transportation Company

دفتر مرکزی: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن،
شهر ابریشم، جنب کارخانه سیمان اصفهان (همدانیان)
کد پستی ۸۱۷۸۹۸۳۷۱۹
تلفن: ۳۷۴۵۰۰۴۵ - ۹ (۰۳۱)
۳۷۸۸۷۵۸۵ - ۶ (۰۳۱)
۷۴۵۱۰۳۵ - ۷ (۰۳۱)
نمابر: ۳۷۴۵۰۰۸۴ (۰۳۱) و ۳۷۸۸۷۵۸۴ (۰۳۱)

شعبه اصفهان: اصفهان، پایانه امیرکبیر
تلفن: ۳۳۸۶۵۳۲۴ - ۵ (۰۳۱)
نمابر: ۳۳۸۶۵۳۲۶ (۰۳۱)